

LNP™ THERMOCOMP™ AC004 compound

20% 碳纤维增强材料

丙烯腈丁二烯苯乙烯

产品说明

LNP* THERMOCOMP* AC004 is a compound based on ABS resin containing 20% Carbon Fiber. Added feature of this material is: Electrically Conductive.

Also known as: LNP* THERMOCOMP* Compound AC-1004

Product reorder name: AC004

基本信息

填料/增强材料	碳纤维增强材料, 20% 填料按重量		
特性	导电		
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.14	g/cm ³	ASTM D792
收缩率			ASTM D955
流动: 24小时	0.10 到 0.30	%	ASTM D955
横向流动: 24小时	0.30 到 0.60	%	ASTM D955
吸水率			
24 hr, 50% RH	0.25	%	ASTM D570
平衡, 23°C, 50% RH	0.25	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量 ¹	13000	MPa	ASTM D638
抗张强度			
断裂 ²	95.0	MPa	ASTM D638
断裂	90.0	MPa	ISO 527-2/5
伸长率			
断裂 ³	2.6	%	ASTM D638
断裂	2.3	%	ISO 527-2/5
弯曲模量			
50.0 mm 跨距 ⁴	10600	MPa	ASTM D790
-- ⁵	12800	MPa	ISO 178
弯曲应力			
--	152	MPa	ISO 178
断裂, 50.0 mm 跨距 ⁶	131	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	64	J/m	ASTM D256
23°C ⁷	6.4	kJ/m ²	ISO 180/1A
无缺口悬臂梁冲击			
23°C	320	J/m	ASTM D4812
23°C ⁸	16	kJ/m ²	ISO 180/1U
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 ⁹	105	°C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm	213	°C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 ¹⁰	101	°C	ISO 75-2/Af

线形热膨胀系数			ASTM D696
流动：-30 到 30°C	2.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
横向：-30 到 30°C	7.2E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+2 到 1.0E+4	ohms	ASTM D257
注射	额定值	单位制	
干燥温度	82.2	°C	
干燥时间	4.0	hr	
建议的最大水分含量	0.050 到 0.10	%	
料筒后部温度	204 到 216	°C	
料筒中部温度	232 到 243	°C	
料筒前部温度	266 到 277	°C	
加工(熔体)温度	260	°C	
模具温度	71.1 到 82.2	°C	
背压	0.172 到 0.344	MPa	
螺杆转速	30 到 60	rpm	
备注			
1.	50 mm/min		
2.	类型 1, 5.0 mm/min		
3.	类型 1, 5.0 mm/min		
4.	1.3 mm/min		
5.	2.0 mm/min		
6.	1.3 mm/min		
7.	80*10*4		
8.	80*10*4		
9.	80*10*4 mm		
10.	80*10*4 mm		