

LNP™ THERMOCOMP™ MX95319 compound

专有填料

聚丙烯

产品说明

LNP THERMOCOMP MX95319 is a compound based on Polypropylene resin containing Proprietary Filler(s).

Also known as: LNP* THERMOCOMP* Compound PDX-M-95319

Product reorder name: MX95319

基本信息

填料/增强材料	专有填料		
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.04	g/cm ³	ASTM D792
收缩率			ASTM D955
流动：24小时	0.40	%	ASTM D955
横向流动：24小时	1.0	%	ASTM D955
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (断裂)	66.2	MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	3.1	%	ASTM D638
弯曲模量	4140	MPa	ASTM D790
弯曲强度	103	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	43	J/m	ASTM D256
无缺口悬臂梁冲击 (23°C)	530	J/m	ASTM D4812
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm)	145	°C	ASTM D648
注射	额定值	单位制	
干燥温度	82.2	°C	
干燥时间	4.0	hr	
料筒后部温度	193 到 204	°C	
料筒中部温度	216 到 227	°C	
料筒前部温度	238 到 249	°C	
加工(熔体)温度	227 到 249	°C	
模具温度	32.2 到 48.9	°C	
背压	0.172 到 0.344	MPa	
螺杆转速	30 到 60	rpm	