

# LNP™ THERMOCOMP™ PF007S compound

35% 玻璃纤维增强材料

聚酰胺6

## 产品说明

LNP THERMOCOMP PF007S is a compound based on Nylon 6 resin containing 35% Glass Fiber. Added feature of this material is: Heat Stabilized.

Also known as: LNP\* THERMOCOMP\* Compound PF007S

Product reorder name: PF007S

## 基本信息

填料/增强材料	玻璃纤维增强材料, 35% 填料按重量		
添加剂	热稳定剂		
特性	热稳定性		
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.45	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
收缩率			ASTM D955
流动: 24小时	0.20 到 0.40	%	ASTM D955
横向流动: 24小时	0.80 到 1.0	%	ASTM D955
吸水率			
24 hr, 50% RH	1.0	%	ASTM D570
平衡, 23°C, 50% RH	1.6	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量			
-- <sup>1</sup>	11900	MPa	ASTM D638
--	11500	MPa	ISO 527-2/1
抗张强度			
断裂 <sup>2</sup>	167	MPa	ASTM D638
断裂	162	MPa	ISO 527-2/5
伸长率			
断裂 <sup>3</sup>	2.0	%	ASTM D638
断裂	1.9	%	ISO 527-2/5
弯曲模量			
50.0 mm 跨距 <sup>4</sup>	10600	MPa	ASTM D790
-- <sup>5</sup>	10300	MPa	ISO 178
弯曲应力			
--	211	MPa	ISO 178
断裂, 50.0 mm 跨距 <sup>6</sup>	236	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	80	J/m	ASTM D256
23°C <sup>7</sup>	7.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
无缺口悬臂梁冲击			
23°C	720	J/m	ASTM D4812
23°C <sup>8</sup>	43	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1U
装有测量仪表的落镖冲击			
23°C, Total Energy	9.16	J	ASTM D3763

--	2.32	J	ISO 6603-2
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm	218	°C	ASTM D648
0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 <sup>9</sup>	217	°C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm	209	°C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 <sup>10</sup>	205	°C	ISO 75-2/Af
线形热膨胀系数			
流动: -30 到 30°C	2.0E-6	cm/cm/°C	ASTM D696
横向: -30 到 30°C	6.0E-6	cm/cm/°C	ASTM D696
注射			
干燥温度	82.2	°C	
干燥时间	4.0	hr	
建议的最大水分含量	0.15 到 0.25	%	
料筒后部温度	249 到 260	°C	
料筒中部温度	266 到 277	°C	
料筒前部温度	277 到 288	°C	
加工(熔体)温度	266 到 277	°C	
模具温度	82.2 到 93.3	°C	
背压	0.344 到 0.689	MPa	
螺杆转速	30 到 60	rpm	
备注			
1.	5.0 mm/min		
2.	类型 1, 5.0 mm/min		
3.	类型 1, 5.0 mm/min		
4.	1.3 mm/min		
5.	2.0 mm/min		
6.	1.3 mm/min		
7.	80*10*4		
8.	80*10*4		
9.	80*10*4 mm		
10.	80*10*4 mm		