

LNP™ THERMOCOMP™ PX92248 compound

专有填料

聚酰胺6

产品说明

LNP THERMOCOMP PX92248 is a compound based on Nylon 6 resin containing Proprietary Filler(s).

Also known as: LNP* THERMOCOMP* Compound PDX-P-92248

Product reorder name: PX92248

基本信息

填料/增强材料	专有填料		
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.34	g/cm ³	ASTM D792
收缩率 - 流动 (24小时)	0.20	%	ASTM D955
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量 ¹	8850	MPa	ASTM D638
抗张强度			ASTM D638
断裂	108	MPa	ASTM D638
断裂 ²	108	MPa	ASTM D638
伸长率			ASTM D638
断裂	2.5	%	ASTM D638
断裂 ³	2.5	%	ASTM D638
弯曲模量			ASTM D790
50.0 mm 跨距 ⁴	7230	MPa	ASTM D790
--	7230	MPa	ASTM D790
弯曲强度			ASTM D790
--	179	MPa	ASTM D790
断裂, 50.0 mm 跨距 ⁵	179	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	140	J/m	ASTM D256
无缺口悬臂梁冲击 (23°C)	840	J/m	ASTM D4812
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm)	196	°C	ASTM D648
注射	额定值	单位制	
干燥温度	82.2	°C	
干燥时间	4.0	hr	
建议的最大水分含量	0.15 到 0.25	%	
料筒后部温度	249 到 260	°C	
料筒中部温度	266 到 277	°C	
料筒前部温度	277 到 288	°C	
加工(熔体)温度	266 到 277	°C	
模具温度	82.2 到 93.3	°C	
背压	0.344 到 0.689	MPa	
螺杆转速	30 到 60	rpm	
备注			
1.	50 mm/min		

2.	类型 1, 5.0 mm/min
3.	类型 1, 5.0 mm/min
4.	1.3 mm/min
5.	1.3 mm/min
