

LNP™ VERTON™ RV008E compound

40% 长玻璃纤维

聚酰胺66

产品说明

LNP VERTON RV008E is a compound based on Nylon 66 resin containing 40% Long Glass Fiber. Added features of this material include: Easy Molding, Structural.

Also known as: LNP* VERTON* Compound RF-7008 EM

Product reorder name: RV008E

基本信息

填料/增强材料	长玻璃纤维, 40% 填料按重量		
特性	良好的成型性能		
用途	构件		
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.47	g/cm ³	ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量 ¹	14000	MPa	ASTM D638
抗张强度 (断裂)	172	MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	1.5	%	ASTM D638
弯曲模量	11600	MPa	ASTM D790
弯曲强度	221	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	96	J/m	ASTM D256
无缺口悬臂梁冲击 (23°C)	530	J/m	ASTM D4812
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm)	238	°C	ASTM D648
注射	额定值	单位制	
干燥温度	82.2	°C	
干燥时间	4.0	hr	
建议的最大水分含量	0.15 到 0.25	%	
料筒后部温度	282 到 293	°C	
料筒中部温度	288 到 299	°C	
料筒前部温度	288 到 299	°C	
加工(熔体)温度	288 到 304	°C	
模具温度	93.3 到 110	°C	
背压	0.172 到 0.344	MPa	
螺杆转速	30 到 60	rpm	
备注			
1.	50 mm/min		